



## Z-Script

### Eigenschaften

Hochwertiges satiniertes Schreib- und Basispapier. Vielfältige Einsatzgebiete im Beschichtungs- und Kaschierbereich.

Viele kundenspezifische Entwicklungen. Bitte Hersteller fragen oder ein Beratungsgespräch verlangen.

### Anwendung

- Offsetdruck \*\*\*\*
- Laserprinter (Rollen) -
- Ink-Jet \*
- Kopieren (Mono) -
- Kopieren (Color) -
- Thermal Transfer \*\*\*
- Flexodruck \*\*\*\*
- Handbeschreibbarkeit \*\*\*

### Spezialvarianten/Einsatzgebiet

### Spezielle Zulassungen

### Features

- gute Opazität
- satiniert

### Erfüllung spezieller Normen

Qualitätszertifikate ISO 9001:2000  
 Archivbeständigkeit ANSI/NISO Z.39.48-1992, ISO 9706-1994, DIN 6738-1992  
 Andere BfR XXXVI (Lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit)

### Umweltkonformität

Zellstoffe aus Holzzertifizierungsprogrammen wie ISO 14000, EMAS oder FSC  
 Umweltqualitätssysteme/-zertifikate ISO 14001, FSC SQS-COC-24310  
 Rohstoffqualifikation ECF/TCF-Mischung, holzfrei  
 Produktionsweise säurefrei, neutrale Leimung

### Spezifikationen

	Einheit	Wert	Prüfnorm
Gewicht	g/m <sup>2</sup>	250± 4	ISO 536
Dicke	µm	Richtwert 270	ISO 534
Glätte (Parker Print-Surf)	µm	4,50 ± 0,25	ISO 8791/4
Weisse	%	101 ± 1	DIN 53145
Glührückstand	%	12,0 ± 1,0	ISO 2144
Opazität	%	Richtwert 99	DIN 53146
Oberflächen-pH-Wert		7,3 ± 0,5	SVI-EMPA 12
Rel. Feuchtigkeit	%	45 ± 5	ISO 287

### Benutzertipps

Betriebstemperatur 20 ± 3 °C  
 Rel. Luftfeuchtigkeit 50 ± 5 %

### Weiterverarbeitung

Haftverbund \*\*\*  
 Alukaschierung \*\*\*

### Legende

\*\*\*\*super \*\*\*sehr gut \*\*gut \*bedingt -keine Angaben

Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung jederzeit vorbehalten. Stand: 07.2007

